

# Ficha Técnica

Enero 2020  
Marca Registrada de Styropek S.A. de CV  
FT BFL95 – 2020 – V1.0

# Styropek



## Poliestireno Expandible Productos serie BFL

### Productos y sus Aplicaciones

Los productos de la serie **Styropek® BFL** incluyen el **BFL 295, BFL 395, BFL 397, BFL 397S y BFL 495**. Los productos **Styropek® BFL** pueden ser usados en una gran variedad de aplicaciones, incluyendo bloques para la construcción, paneles, aislamiento térmico / acústico en general, flotación y empaque en general.

Aplicaciones adicionales incluyen ICF's ("Insulated Concrete Forms"), moldeo de piezas de pared delgada y gruesa, moldeo de piezas para fundición de corazón perdido y otros empaques protectivos.

El uso específico de cada fracción se describe en la **Tabla 1**.

### Descripción

Poliestireno Expandible (EPS) modificado / ignífugo / antífama / autoextinguible, que contiene aproximadamente 3.45 – 3.75 % en peso de pentano, como agente expansor. Todos los productos son vendidos en forma de esferas (perlas) con una densidad aparente aproximada de 640 kg/m<sup>3</sup> ( 40 pcf ).

Las especificaciones técnicas de los productos **Styropek® BFL**, están listadas en la **Tabla 2**.

Los productos **Styropek® BFL** son compatibles con muchos antiestáticos, aceites minerales, pigmentos de color y otros aditivos, que pueden ser añadidos durante el proceso de transformación.

Los productos **Styropek® BFL** no contienen compuestos clorofluorocarbonados e hidrofurocarbonados.

### Cumplimiento de Normas y Regulaciones

La espuma fabricada de Styropek® BF cumple con las siguientes normas y regulaciones internacionales según su aplicación específica:

- \* ASTM E-84/UL-723 y CAN/ULC S102.2 para quemado superficial en materiales de construcción. Listado en reporte UL R38219 en el directorio de certificaciones en línea de UL.
- \* ASTM C-578 y CAN/ULC 701-11 para aislamiento térmico. Listado en reporte UL R38219.
- \* ASTM D6817 para aplicación en estabilización de suelos (Geofoam). Listado en reporte UL R38219.
- \* UL 94 para flamabilidad en electrónicos y electrodomésticos, obteniendo un valor de HF-1. Listado en reporte UL E474710 en el directorio de certificaciones en línea de UL.
- \* Diferentes códigos Internacionales de construcción, como se detalla en el reporte ESR-1498 emitido por ICC-ES.
- \* Estándares FM 4411, 4651, 4880, 4881 y 4882 para uso en paredes y techos, obteniendo la certificación FM Approved, como se detalla en la guía en línea de aprobaciones de FM.
- \* GREENGUARD UL 2818 para emisión de VOC's en materiales de construcción, acabados y mobiliario, de acuerdo al certificado número 1828-420.
- \* Directiva REACH de restricción de uso de sustancias peligrosas.
- \* Directiva RoHS de restricción de uso de metales pesados y retardantes de flama específicos.
- \* FMVSS 302 de flamabilidad para interiores de vehículos del departamento de transporte de USA.

**Tabla 1: Aplicaciones**

Producto	Aplicaciones Típicas
<b>Styropek® BFL 295</b>	Moldeo de bloques para bajas y altas densidades, con requerimiento de excelente fusión y absorción de reciclado.
<b>Styropek® BFL 395</b>	Moldeo de bloques, especialmente adecuado para aplicaciones de excelente apariencia superficial al corte.
<b>Styropek® BFL 397</b>	Moldeo de piezas, con requerimiento de material modificado o moldeo de bloques de alta densidad con excelente apariencia superficial al corte.
<b>Styropek® BFL 397S</b>	Moldeo de piezas, con ciclo rápido de moldeo y tiempo de reposo corto, piezas de pared gruesa e ICF's, con requerimiento de material modificado o moldeo de bloques de alta densidad con excelente apariencia superficial al corte.
<b>Styropek® BFL 495</b>	Moldeo de piezas de pared delgada con ciclos rápidos y excelente acabado superficial con requerimiento de material modificado.

**Nota:** Estos productos pueden ser utilizados en otras aplicaciones dependiendo de la habilidad y equipo de cada espumador.

**Tabla 2: Especificaciones Técnicas del Producto**

Producto	Pentano, %	Monómero Res., ppm	Rangos de Tamaños, mm	
<b>Styropek® BFL295</b>	3.45 – 3.75	< 1000	0.85 – 1.70	96% min
<b>Styropek® BFL395</b>	3.45 – 3.75	< 1000	0.60 – 1.25	97% min
<b>Styropek® BFL397</b>	3.45 – 3.75	< 1000	0.60 – 1.25	97% min
<b>Styropek® BFL397S</b>	3.45 – 3.75	< 1000	0.60 – 1.25	97% min
<b>Styropek® BFL495</b>	3.45 – 3.75	< 1000	0.425 – 0.85 < 0.425	97%min 2% max

**Empaque y Almacenamiento**

Los productos **Styropek® BFL** están empacados en supersacos flexibles de 800 Kg. (1763 lbs). Liners internos de plástico son usados para prolongar el tiempo de vida del producto logrando mantener por más tiempo el agente expansor.

Las propiedades físicas que ofrecen los productos **Styropek® BFL** no tendrán variaciones en un periodo de 120 días después de haber sido recibido, siempre y cuando el producto sea almacenado en lugares frescos (temperatura máxima 27°C o 80°F), estar protegidos de la lluvia, nieve, escarcha, exposición directa a la luz del sol y daños físicos.

Los envases que han sido abiertos se sugieren usarse a la brevedad posible, de no ser así, deberán cerrarse herméticamente, ya que de lo contrario pueden cambiar sus propiedades físicas y/o químicas.

**Procesamiento**

Las espumas hechas a base de **Styropek® BFL** son producidas en tres etapas principales: pre-expansión, almacenamiento intermedio y moldeo. Los detalles completos de cada una de estas tres etapas, se pueden encontrar en el Manual Técnico.

**Tabla 3**

Producto	Rango Típico de Densidades
<b>Styropek® BFL-295</b>	15 – 96 kg/m <sup>3</sup> (0.94 – 5.99 lb/ft <sup>3</sup> )
<b>Styropek® BFL-395</b>	16 – 96 kg/m <sup>3</sup> (1.00 – 5.99 lb/ft <sup>3</sup> )
<b>Styropek® BFL-397</b>	20 – 48 kg/m <sup>3</sup> (1.25 – 3.01 lb/ft <sup>3</sup> )
<b>Styropek® BFL 397S</b>	25 – 60 kg/m <sup>3</sup> (1.56 – 3.74 lb/ft <sup>3</sup> )
<b>Styropek® BFL 495</b>	25 – 65 kg/m <sup>3</sup> (1.56 – 4.05 lb/ft <sup>3</sup> )

lb/ft<sup>3</sup> = libra por pie cúbico = pcf

**Pre-expansión**

La densidad mínima alcanzable depende del tipo de pre-expansor y de la técnica utilizada. En pre-expansores tipo batch, funcionando en forma adecuada, los productos **Styropek® BFL** pueden alcanzar las densidades típicas mostradas en la **Tabla 3**. En pre-expansores continuos, pueden alcanzar densidades de 25 – 30 kg/m<sup>3</sup> (1.6 – 1.8 lb/ft<sup>3</sup>). Se debe tener cuidado durante la pre-expansión, ya que tiempos prolongados de vapor pueden resultar en pérdidas excesivas de pentano y dificultades en alcanzar fusiones adecuadas en el moldeo.

**Almacenamiento Intermedio**

El período de almacenamiento intermedio mínimo recomendado para densidades bajas en el moldeo de bloques es de 16 hrs. dependiendo de la densidad, temperatura ambiente, el uso de la perla y el equipo de bloqueo utilizado. Densidades de bloque mayores a 29 kg/m<sup>3</sup> (1.8 pcf) pueden requerir de 24 a 48 hrs. de almacenamiento intermedio. Para moldeo de empaque se recomienda un mínimo de 4 hrs. Para bajas y medias densidades para bloque y empaque se tiene que tener cuidados cuando se almacena por más de 24 a 36 horas.

**Moldeo**

Estos productos están diseñados para moldeo en máquinas automáticas y manuales (con o sin vacío). El moldeo se puede alcanzar bajo una gran variedad de condiciones y densidades.

**Medidas de Seguridad**

Los productos **Styropek® BFL** y los productos terminados de espuma, no deberán ser expuestas a Fuentes de ignición (incluyendo llamas, chispas o descargas electroestáticas) durante el almacenamiento, procesamiento, venta y aplicación.

Deberá haber una ventilación adecuada en todas las áreas de procesamiento, para prevenir la acumulación peligrosa de vapores de hidrocarburo.

Para más información acerca de seguridad, por favor referirse a las Hojas de Seguridad de Producto (HDS) y el Manual Técnico de **Styropek®**.

**Efectos Biológicos**

La espuma de **Styropek® BFL** no sirve como alimento para animales ni tampoco tiene valor nutritivo para microorganismos tales como hongos y bacterias. Ninguno de sus componentes es soluble en agua, no emite sustancias hidrosolubles que contamine las aguas subterráneas. En el vertedero no se descompone ni forma sustancias contaminantes.

El **Styropek® BFL** es totalmente reciclable.

**Efectos Químicos**

La resistencia del **Styropek® BFL** frente a los productos químicos y los disolventes se puede encontrar en el Manual Técnico. Si se expone por tiempo prolongado a la luz ultravioleta, el material espumado se torna amarillento y la superficie se fragiliza.

**Observaciones**

**IMPORTANTE:** La información contenida en esta publicación está basada en procedimientos técnicos generalmente aceptados y en la experiencia adquirida por **STYROPEK, S.A. DE C.V.** y sus tecnólogos. Cada transformador deberá realizar sus propias pruebas en las que se consideren los factores específicos de manejo, procesamiento, y aplicación del **Styropek®**, no siendo responsable **STYROPEK S.A. DE C.V.** de la variación de los materiales usados en cada proceso en particular. Asimismo, es obligación de todos aquellos a quienes provee **STYROPEK S.A. DE C.V.** con sus productos, de respetar los derechos de propiedad industrial de quien es titular **STYROPEK S.A. DE C.V.**

**STYROPEK S.A. DE C.V.**

Fernando Montes de Oca #71  
Col. Condesa, Del. Cuauhtémoc  
Ciudad de México, CDMX, México.  
C.P. 06140

Tel.: + 52 55 9140 0500

Fax: + 52 55 9140 0520

[www.STYROPEK.com](http://www.STYROPEK.com)